Artikel-Nr.: **6220**

Fallschutzmatten (FF)



Die Fallschutzmatten Typ FF dämpfen auf Spielplätzen den Aufprall bei einem Sturz. Für jede Mattenstärke ist die kritische Fallhöhe nach DIN EN 1177 geprüft. Jede Matte hat zwei Schichten aus PU gebundenem Gummigranulat: eine feinkörnige, abriebfeste und rutschhemmende Nutzschicht und einen stoßdämpfenden Mattenkörper aus gröberem Granulat.

Verlegt wird im Halbverband mit den mitgelieferten Steckverbindern. Am Rand sollte die Fläche eine feste Einfassung haben. Die Matten liegen auf Beton, Asphalt, Straßenpflaster oder einer ungebundenen Tragschicht. Regenwasser läuft durch die Matten hindurch. Zugeschnitten wird mit einer Kreissäge oder Stichsäge.

Produktdaten


Farbdesign	**Himmelblau**	Gewicht	**6.6 kg/Stück = 26.4 kg/m²**
Montage	**Kunststoffdübel**	Umrechnung	**1 m² = 4 Stück**
Außenmaß	**500 x 500 x 40 mm**	Nutzmaß	**50 x 50 x 4 cm | 0,25 m²**

Eigenschaften



Farbdesign Himmelblau

Himmelblau ist ein mittleres, klares Blau; es wirkt frisch und freundlich und setzt einen lebendigen Akzent. Das Blau kommt aus dem Bindemittel, das das schwarze Gummigranulat aus der Reifenverwertung bindet und die Körner farbig beschichtet. Stellenweise kann je nach Verdichtung Schwarz durchschimmern. Bei Abrieb erscheinen zunächst schwarze Punkte im Blau; bei hoher Belastung oder im Laufe der Zeit kann die Beschichtung dort komplett abgerieben werden.




Montage

Kunststoffdübel sind zylindrische Kunststoffstifte mit profilierter Oberfläche. Sie sitzen in werkseitigen Bohrungen an zwei gegenüberliegenden Seiten einer Platte. Die Platten werden im Halbversatz verlegt. Daher ist jede Platte durch die Kunststoffdübel mit je zwei Platten der vorigen und der folgenden Reihe verbunden. Quer zur Dübelachse verhindern die Dübel eine Bewegung der Platten, in Achsrichtung jedoch nicht. Deshalb braucht die Plattenfläche eine feste Randeinfassung.



Material

Das Produkt ist zweilagig. Die Nutzschicht besteht aus ELT-Gummigranulat mit einer feinen bis mittleren Körnung von 0,5 bis 2,5 mm, die Basisschicht aus grobem ELT-Gummigranulat mit einer Körnung von 2 bis 4 mm. ELT steht für „End of Life Tyres“ und bezeichnet gereinigtes Granulat aus recycelten Altreifen. Es besteht aus Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Beide Lagen sind mit PU-Bindemittel gebunden, das bei Schwarz und Anthrazit farblos und bei farbigen Ausführungen eingefärbt ist. Die Oberfläche der Nutzschicht ist fein strukturiert.



Unterseite

Die Unterseite ist in quadratische Auflagefelder gegliedert, zwischen denen flache Drainagekanäle in einem rechtwinkligen Raster verlaufen. Die Kanäle laufen bis an den Rand und schließen an die Nachbarplatten an. Im Außenbereich und in feuchten Umgebungen kann Wasser dem Gefälle folgend über die Kanäle ablaufen, auf wasserdurchlässigen Tragschichten sickert es direkt in den Untergrund ein. Die Einbauhinweise sind zu beachten.

Fallschutzmatten (FF)

Eigenschaften



Frostbeständig
Verträgt Frost und gefrierendes Porenwasser, ohne zu platzen, zu reißen oder zu brechen.



Kritische Fallhöhe 140 cm (DIN EN 1177)
Stoßdämpfender Spielplatzboden – zertifizierter Fallschutzbelag für private und öffentliche Spielflächen.



UV-stabilisiert
ELT-Granulat UV-stabilisiert. Einzelne Farbtöne der Beschichtung können sich im Freien leicht verändern.



Efl
Normal entflammbar.



Innen- und Außenbereich
Frostbeständig und für den Innen- und Außenbereich geeignet.



Schadstoffgrenzwerte eingehalten
Hält die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte ein. Der anfängliche Gummigeruch lässt nach.

Technische Daten

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte für denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erläutert die jeweilige Produktseite.

Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 12616) – Skalenwert 5: Infiltration ca. 1.000 mm/h (1.000 l/(m²·h))

Rutschhemmung (DIN EN 16165) – Skalenwert 4: mittlerer Akzeptanzwinkel ca. 16°, Bewertungsgruppe R10

Stoß- und Schwingungsdämpfung, Trittschalldämmung – Skalenwert 4: hohe Dämpfung

Scheinbare Dichte – Skalenwert 1: bis 780 kg/m³

Gleitreibung Klasse DS (DIN EN 14041) – Skalenwert 3: Gleitreibungskoeffizient ca. 0,45

Druckfestigkeit – Skalenwert 2: ca. 0,75 mm bleibender Eindruck nach 24 Stunden Entlastung (BS 7188)

Wärmedämmung – Skalenwert 4: Wärmeleitfähigkeit ca. 0,09 W/(m·K)

Abriebfestigkeit – Skalenwert 4: sehr hoch (BS 7188)

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
06321 915 29 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de

26/11/2026