Messeboden Klickfliese (XT)

Die Messeboden Klickfliese von WARCO ist ein flächig wirkender, wiederverwendbarer Bodenbelag für Messeauftritte, Ausstellungen und Veranstaltungen. Die Fliesen werden schwimmend verlegt, also ohne weitere Befestigung. Die kalibrierte Puzzleverzahnung verbindet die Fliesen dauerhaft und bildet dabei eine Haarfuge, die in der Fläche kaum sichtbar ist.

Der druckfeste, stoßdämpfende Belag trägt schwere Exponate und Messestandtechnik zuverlässig und schont die Gelenke des Standpersonals. Nach dem Einsatz lassen sich die Fliesen rückstandsfrei aufnehmen, reinigen und platzsparend einlagern. Die Fläche ist pflegeleicht: Staubsauger, Wischmopp oder Bodenreinigungsmaschine genügen.

Produktdaten

Farbdesign	**Travertin**	Gewicht	**3.65 kg/Stück = 18.34 kg/m²**
Montage	**Optimierte Puzzleverzahnung ohne Fase**	Umrechnung	**1 m² = 5.03 Stück**
max. Format	**485 x 485 x 18 mm**	Nutzmaß	**44,6 x 44,6 x 1,8 cm**

Eigenschaften

Farbdesign Travertin
Travertin enthält überwiegend EPDM-Granulat in Eierschale. Dazu kommen Schwarz und Beige. Das ergibt ein helles, warmes Farbbild mit dunklen Einsprengseln, wie beim gleichnamigen Kalkstein. Alle drei Farben sind im Korn durchgefärbt. Ein neuer Belag kann unter Sonnenlicht für eine Weile wärmer und leicht bräunlich aussehen. Anschließend hat er wieder seinen ursprünglichen Farbton.

Material
Das Produkt ist zweilagig. Die Nutzschicht ist rund 2 mm stark und besteht aus durchgefärbtem EPDM-Granulat in Mischfarben mit einer Körnung von 1,0 bis 4,0 mm. Die Basisschicht besteht aus feinem ELT-Gummigranulat mit einer Körnung von 0,8 bis 1,6 mm. Das EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist neu hergestellt und frei von Schadstoffen. ELT steht für „End of Life Tyres“, das Granulat stammt also aus Altreifen. Es besteht aus Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Beide Lagen sind mit PU-Bindemittel gebunden. Die Nutzschicht hat eine geschlossene Oberfläche.

25/09/2026

Messeboden Klickfliese (XT)

Eigenschaften

Indoor und geschützter Außenbereich
Für den Innen- und geschützten Außenbereich.
Staunässe und dauerhafte Durchnässung vermeiden.

Cfl-s1
Brandverhalten nach EN 13501-1: Cfl-s1
Begrenzter Beitrag zum Brand. Geringe Rauchentwicklung.

Farbecht und UV-beständig
Die Oberfläche aus EPDM-Gummigranulat ist farbstabil
und langfristig beständig gegen UV-Strahlung (Sonne).

Toxikologisch unbedenklich
Keine unzulässigen Schadstoffemissionen,
anfänglicher Gummigeruch nimmt mit der Zeit ab.

Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv zu bewerten, wodurch sich das für den jeweiligen Anwendungszweck am besten geeignete Produkt leichter finden lässt. Ausführliche Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie auf der Produktdetailseite.

Druckfestigkeit - Skalenwert 4 = ca. 0,25 mm verbleibende Eindellung nach 24 Stunden Entlastung (BS 7188)

Abriebfestigkeit - Beständigkeit gegen abrasiven Verschleiß - Skalenwert 3 = "sehr gut" (BS 7188)

Wärmedämmung - Skalenwert 2 = Wärmeleitfähigkeit ca. 0,12 W/(m·K)

Rutschfestigkeit Klasse DS (EN 14041) - Skalenwert 2 = Gleitreibungskoeffizient ca. 0,38

Rutschhemmung (EN 16165) - Skalenwert 3 = mittlerer Akzeptanzwinkel ca. 15°, Gruppe R10

Wasserdurchlässigkeit (EN 12616) - Skalenwert 2 = Infiltration bis zu 10 mm/h (10 l/h/m²)

Scheinbare Dichte - Skalenwert 4 = 900 bis 1000 kg/m³

Stoß-, Schwingungs- und Trittschalldämmung – Skalenwert 1 = spürbare Dämpfung

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
0720 778 040

E-Mail: info@warco.at
Internet: www.warco.at

25/09/2026